

Liant 75 OF

Fixatif, fond pénétrant incolore, pour intérieur et extérieur

Fiche technique 8.1.6.1.

Description du produit

Le **Liant 75 OF** est un fond pénétrant incolore à base de résine vinylacrylate à haute résistance aux alcalins. Son odeur est faible. Il pénètre profondément dans le support et permet ainsi de fixer les fonds. Il garantit un bon accrochage et égalise l'absorption des fonds.

Domaine d'utilisation

Le **Liant 75 OF** est utilisé pour fixer les fonds, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il est également utilisé comme additif dans la peinture acrylique W 75 OF.

Fonds

Le **Liant 75 OF** peut être utilisé sur tous les fonds minéraux, pierres naturelles, béton, plâtre, Eternit[®], crépis, etc. Les fonds doivent être secs, propres et en bon état.

Mode d'application

Le **Liant 75 OF** s'applique au pinceau, à la brosse ou au pistolet.

Mise en œuvre

Sur fonds très absorbants :

- Appliquer 1 couche de **Liant 75 OF** diluée à 20%

Sur fonds peu absorbants:

- Appliquer 1 couche de **Liant 75 OF** diluée avec 10% de white spirit

Suite au verso

Caractéristiques physiques

<i>Base du liant</i>	Vinylacrylate
<i>Diluant</i>	Diluant OF
<i>Dilution</i>	
<i>Extrait sec</i>	
<i>Poids spécifique</i>	0,900 g/cm ³

<i>Viscosité</i>	18 – 20sec DIN 4 à 20°C
<i>Pt d'inflammation</i>	> 23°C
<i>Brillance</i>	
<i>Teintage</i>	

<i>Consommation</i>	Env. 160 - 200 g/m ² par couche, non dilué, sur fond à absorption normale
<i>Séchage (20°C, 60 % HR)</i>	Hors poussière : env. 1 heure Sec au toucher : env. 3 heures Recouvrable : 8 à 10 heures
<i>Compatibilité</i>	

<i>Nettoyage</i>	L'outillage se nettoie au white spirit
<i>Emballage</i>	5 lt, 10 lt, 25 lt
<i>Stabilité de stockage</i>	Se conserve 12 mois à 20°C en bidon fermé.

<i>COV</i>	83 %
<i>RID/ADR</i>	UN 1263, 3, III
<i>Code OMoD</i>	08 01 11

<i>Symboles de danger</i>	SGH02, SGH07, SGH08
<i>Mentions de danger</i>	H226, H304, H319, H413, EUH066

Etiquetage (selon règlement (CE) CLP n°1272/2008)

Notes particulières

Les données techniques fournies sont conformes à nos connaissances actuelles et sont le fruit d'expériences approfondies. Elles n'engagent cependant pas notre responsabilité dans l'application. Notre garantie n'est valable que pour la qualité du matériel livré. Pour tous les cas particuliers, il est prudent de procéder à des essais. De plus, il y a lieu de prendre en considération la date d'émission de la fiche technique et, au besoin, en demander une plus récente.