

Socoderm Elastic Fond

Imprégnation pour système élastique

Fiche technique 4.3.1.1.

Description du produit

Le **Socoderm Elastic Fond** est un fond d'adhérence à base d'un polyacrylate aux solvants. Il s'utilise en combinaison avec le système d'assainissement Socoderm Elastic. Le pouvoir de pénétration élevé du produit à basse viscosité assure un bon accrochage sur des supports poreux.

Domaine d'utilisation

Le **Socoderm Elastic Fond** s'utilise sur tout type de support minéral. Il convient spécialement pour protéger contre les sollicitations d'agents agressifs des ouvrages et des éléments de construction tels que façades, bordures, parois, murs de soutènement, ponts, parois de tunnels, etc.

Fonds

Le **Socoderm Elastic Fond** s'applique sur des fonds propres, fermes, sains et débarrassés des parties friables ou anciennes couches d'enduction. Il peut être appliqué sur du béton nouveau ou un enduit de ciment nouveau au plus tôt après 28 jours et sur du mortier de reprofilage au plus tôt après 7 jours (selon la température). Il est indispensable que le taux d'humidité du support soit de 4% au maximum.

Mode d'application

Le **Socoderm Elastic Fond** s'applique au rouleau. Le fond doit s'utiliser exclusivement en combinaison avec le système d'enduction Socoderm Elastic. Le **Socoderm Elastic Fond** contient des solvants inflammables. Il ne doit s'utiliser que dans des locaux bien aérés et loin de toute flamme.

Mise en œuvre

Sur support minéral absorbant :

- Appliquer une couche de **Socoderm Elastic Fond**

Caractéristiques physiques

<i>Base du liant</i>	Polyacrylate
<i>Diluant</i>	Terpinette
<i>Dilution</i>	Prêt à l'emploi
<i>Extrait sec</i>	12 %
<i>Poids spécifique</i>	0,800 g / cm ³

Suite au verso

Caractéristiques physiques (suite)

<i>Viscosité</i>	15 sec. DIN 4 mm à 20°C
<i>Pt d'inflammation</i>	35°C
<i>Brillance (60°)</i>	
<i>Teintage</i>	

<i>Consommation</i>	Env. 100 - 150 g/m ² par couche
<i>Séchage (20°C, 60 % HR)</i>	Hors poussière : env. 30 minutes Sec au toucher : env. 24 heures Recouvrable : env. 24 heures
<i>Compatibilité</i>	

<i>Nettoyage</i>	Avec de la Terpinette
<i>Emballage</i>	5 lt, 25 lt
<i>Stabilité stockage</i>	Se conserve 12 mois au frais, au sec et à l'abri du gel

<i>COV</i>	
<i>RID / ADR</i>	UN 1263, 3, III
<i>Code OMoD</i>	08 01 11

<i>Symboles de danger</i>	SGH02, SGH07, SGH08
<i>Mentions de danger</i>	H226, H304, H319, H413, EUH066

Etiquetage (selon règlement (CE) CLP n°1272/2008)

Notes particulières

Les données techniques fournies sont conformes à nos connaissances actuelles et sont le fruit d'expériences approfondies. Elles n'engagent cependant pas notre responsabilité dans l'application. Notre garantie n'est valable que pour la qualité du matériel livré. Pour tous les cas particuliers, il est prudent de procéder à des essais. De plus, il y a lieu de prendre en considération la date d'émission de la fiche technique et, au besoin, en demander une plus récente.