

Socolprim SC 1523

Peinture d'impression par trempage du bois

Fiche technique 2.1.3.1.

Description du produit

Le **Socolprim SC 1523** a été spécialement formulé pour imprimer le bois en profondeur et permettre à la couche suivante d'avoir une adhérence maximum. Il contient des pigments lui donnant un bon pouvoir couvrant, ainsi que des adjuvants lui permettant de lutter contre la moisissure et le bleuissement.

Domaine d'utilisation

Le **Socolprim SC 1523** a été étudié pour n'être utilisé qu'en première couche sur bois nu. Il est par conséquent déconseillé de l'utiliser en deuxième couche.

Fonds

Le **Socolprim SC 1523** s'applique sur bois de sapin et bois à forte absorption.

Mode d'application

Le **Socolprim SC 1523** s'applique par trempage ou au pinceau si nécessaire. La dilution doit être au minimum de 40 %.

Dans des conditions normales de température et d'humidité, attendre 24 heures avant l'application de la couche suivante.

Mise en œuvre

Sur bois intérieurs :

- Application d'une couche de **Socolprim SC 1523**
- Recouvrir d'une couche de fond Coralux 1355 **ou** Coralux Aqua 2355
- Recouvrir d'une finition: Coralux satiné 1144 **ou** Coralux Aqua 2144 **ou** Coralux brillant 1357 **ou** Coralux Aqua 2357.

Sur bois extérieurs :

- Application d'une couche de **Socolprim SC 1523**
- Recouvrir d'une couche de Socryl de fond **ou** Coralux fond 1355 **ou** Coralux Aqua 2355
- Recouvrir par une finition: Socryl satiné ou brillant **ou** Coralux brillant 1357 **ou** Coralux Aqua 2357.

Suite au verso

Caractéristiques physiques

Base du liant	Huile de lin
Diluant	White spirit
Dilution	Avec 40% de white spirit. Il est de toute importance d'observer ce pourcentage de dilution.
Extrait sec	85 %
Poids spécifique	1,300 – 1,350 g/cm ³ Dilué à 40% : 1,130 – 1,135 g/cm ³
Viscosité	Sans dilution : 70 s DIN 4 Dilué à 40% : 13 s DIN 4
Brillance	Satiné à mat

Consommation	Env. 85 – 125 g/m ² selon absorption du bois et durée de trempage
Séchage (20°C, 60 % HR)	Hors poussière : env. 8 heures. Sec au toucher : env. 12 heures. Recouvrable : env. 24 à 48 heures.
Compatibilité	Avec les Coralux en phase solvant

Nettoyage	L'outillage se nettoie au white spirit
Emballage	7 kg , 20 kg
Stabilité de stockage	12 mois

COV	14 %
RID / ADR	UN 1263, 3, III
Code OMoD	08 01 11

Symboles de danger	SGH02, SGH07
Mentions de danger	H226, H315, H319

Etiquetage (selon règlement (CE) CLP n°1272/2008)

Notes particulières

Les données techniques fournies sont conformes à nos connaissances actuelles et sont le fruit d'expériences approfondies. Elles n'engagent cependant pas notre responsabilité dans l'application. Notre garantie n'est valable que pour la qualité du matériel livré. Pour tous les cas particuliers, il est prudent de procéder à des essais. De plus, il y a lieu de prendre en considération la date d'émission de la fiche technique et, au besoin, en demander une plus récente.