

# Socolux perlé

Isolant thermique et acoustique pour intérieur

Fiche technique 4.1.3.2.

## Description du produit

Le **Socolux perlé** est prévu pour revêtir les plafonds. Ses qualités d'isolant thermique et acoustique le destinent en particulier pour le traitement des dalles en béton. Son aspect l'apparente aux enduits granuleux tout en étant cependant moins rustique.

## Domaine d'utilisation

Le **Socolux perlé** est un produit recommandé pour tous les travaux intérieurs. Il est spécialement désigné pour les salles de conférence, bureaux, appartements dans les constructions préfabriquées, etc.

## Fonds

Le **Socolux perlé** s'utilise sur béton, plâtre ou bois.

## Mode d'application

Le **Socolux perlé** s'applique au pistolet pour plastique. Les taches de salpêtre, d'humidité et les efflorescences, ainsi que les rhabillages et masticages doivent être traités selon les méthodes habituelles.

## Mise en œuvre

Sur murs, béton, plâtre ou bois :

- Appliquer une couche d'isolation pour unifier l'absorption des fonds
- Appliquer le **Socolux perlé**.

Sur dalles en béton:

- Lisser si nécessaire
- Imprégner avec du Socolprim Aqua
- Appliquer le **Socolux perlé**.

Attendre 24 heures entre l'application de l'isolation et celle du **Socolux perlé**.

Suite au verso

## Caractéristiques physiques

<i>Base du liant</i>	Copolymère PVA
<i>Diluant</i>	Eau
<i>Dilution</i>	Prêt à l'emploi. Si nécessaire, ajouter très peu d'eau
<i>Poids spécifique</i>	0,950 g/cm <sup>3</sup>

<i>pH</i>	7,5
<i>Viscosité</i>	Pâteuse
<i>Granulations</i>	Socolux fin N° 118
<i>Teintage</i>	

<i>Consommation</i>	Env. 1 kg/m <sup>2</sup>
<i>Séchage (20°C, 60% HR)</i>	2 à 3 heures
<i>Compatibilité</i>	

<i>Nettoyage</i>	L'outillage se nettoie à l'eau, immédiatement après usage
<i>Emballage</i>	20 kg
<i>Stabilité de stockage</i>	12 mois en emballage hermétiquement fermé et non dilué. Conserver le produit à l'abri du gel.

<i>COV</i>	--
<i>RID/ADR</i>	--
<i>Code OMoD</i>	08 01 12

<i>Symboles de danger</i>	--
<i>Mentions de danger</i>	EUH208

## Etiquetage (selon règlement (CE) CLP n°1272/2008)

### Notes particulières

Les données techniques fournies sont conformes à nos connaissances actuelles et sont le fruit d'expériences approfondies. Elles n'engagent cependant pas notre responsabilité dans l'application. Notre garantie n'est valable que pour la qualité du matériel livré. Pour tous les cas particuliers, il est prudent de procéder à des essais. De plus, il y a lieu de prendre en considération la date d'émission de la fiche technique et, au besoin, en demander une plus récente.