

Socosil Aqua

Imprégnation incolore hydrophobe, pour intérieur et extérieur, diluable à l'eau.

Fiche technique 8.1.5.2.

Description du produit

Le **Socosil aqua** est une imprégnation hydrophobe à base de Siloxan à très forte pénétration. Il se dilue à l'eau. Le **Socosil aqua** ne fonce pas l'aspect du fond, c'est-à-dire qu'il ne donne pas d'aspect mouillé au support.

Domaine d'utilisation

Le **Socosil aqua** rend les supports imperméables à la pluie battante sans influencer la diffusion de vapeur d'eau.

Fonds

Le **Socosil aqua** s'applique sur les fonds minéraux absorbants tels que béton, béton cellulaire, Eternit®, molasse, pierre naturelle, tuile, plâtre, etc. Les fonds doivent être secs, propres, exempts de fissures et en bon état. Les restes de peinture, efflorescences et autres salissures, doivent être éliminés avant le traitement.

Mode d'application

Le **Socosil aqua** s'applique à l'aide d'une brosse ou par pulvérisation. Ne pas appliquer en-dessous de 5°C, sous la pluie ou dans le brouillard.

Mise en œuvre

Sur fonds minéraux, propres et secs :

- Appliquer à saturation le **Socosil aqua**, mouillé sur mouillé.

Caractéristiques physiques

<i>Base du liant</i>	Siloxan
<i>Diluant</i>	Eau
<i>Dilution</i>	Prêt à l'emploi
<i>Extrait sec</i>	5%
<i>Poids spécifique</i>	1,0 g/cm ³

Suite au verso

Caractéristiques physiques (suite)

<i>Viscosité</i>	11 sec. DIN 4 à 20°C
<i>Brillance</i>	
<i>Teintage</i>	

<i>Consommation</i>	Sur fonds peu absorbants: env. 100 g/m ² par couche Sur fonds absorbants: env. 150 g/m ² par couche
<i>Séchage (20°C, 60 % HR)</i>	Hors poussière : env. 1 heure Sec au toucher : env. 2 heures Recouvrable : 4 heures
<i>Compatibilité</i>	

<i>Nettoyage</i>	L'outillage se nettoie avec de l'eau et du savon
<i>Emballage</i>	850 ml, 5 lt, 10 lt, 25 lt
<i>Stabilité de stockage</i>	12 mois dans les emballages hermétiquement fermés. Protéger du gel.

<i>COV</i>	--
<i>RID/ADR</i>	--
<i>Code OMoD</i>	08 01 12

Etiquetage (selon règlement (CE) CLP n°1272/2008)

<i>Symboles de danger</i>	--
<i>Mentions de danger</i>	--

Notes particulières

Les données techniques fournies sont conformes à nos connaissances actuelles et sont le fruit d'expériences approfondies. Elles n'engagent cependant pas notre responsabilité dans l'application. Notre garantie n'est valable que pour la qualité du matériel livré. Pour tous les cas particuliers, il est prudent de procéder à des essais. De plus, il y a lieu de prendre en considération la date d'émission de la fiche technique et, au besoin, en demander une plus récente.