

# Socrylcolor Aqua Fond

Imprégnation pour système anticarbonatation

Fiche technique 3.4.1.1.

## Description du produit

Le **Socrylcolor Aqua Fond** est une imprégnation aqueuse à base de résine acrylate. Ses caractéristiques sont un bon pouvoir de pénétration, un bon effet de barrière et une consolidation du support. Elle est exempte de solvants.

## Domaine d'utilisation

Le **Socrylcolor Aqua Fond** s'utilise comme fond d'adhérence et de consolidation avec le système de peinture de protection contre la carbonatation.

## Fonds

Le **Socrylcolor Aqua Fond** s'applique sur tout support propre, ferme, sain et débarrassé des parties friables ou résidus de peinture. On peut appliquer le **Socrylcolor Aqua Fond** sur du béton nouveau au plus tôt après 28 jours et sur du mortier de reprofilage (mortier d'assainissement 4218) au plus tôt après 4 jours à 20°C.

## Mode d'application

Le **Socrylcolor Aqua Fond** peut s'appliquer au pinceau ou au rouleau.

## Mise en œuvre

Sur béton, propre et sec :

- Appliquer une couche de **Socrylcolor Aqua Fond** dilué de 5 à 20% selon l'absorption des fonds

Suite au verso

## Caractéristiques physiques

<i>Base du liant</i>	Acrylate
<i>Diluant</i>	Eau
<i>Dilution</i>	5 à 20 % selon absorption des fonds
<i>Extrait sec</i>	17 %
<i>Poids spécifique</i>	1,000 g/cm <sup>3</sup>

<i>pH</i>	8
<i>Viscosité</i>	2,5 dPas à 20°C
<i>Brillance</i>	Mat
<i>Teintage</i>	Pâtes universelles max. 5 %

<i>Consommation</i>	Env. 100 - 150 g/m <sup>2</sup> par couche, sur support lisse.
<i>Séchage (20°C, 60 % HR)</i>	Hors poussière : 30 minutes Sec au toucher : 1 heure Recouvrable : 4 heures
<i>Compatibilité</i>	

<i>Nettoyage</i>	L'outillage se nettoie à l'eau, immédiatement après usage
<i>Emballage</i>	25 lt
<i>Stabilité de stockage</i>	12 mois en emballage hermétiquement fermé et non dilué. Conserver le produit à l'abri du gel.

<i>COV</i>	--
<i>RID/ADR</i>	--
<i>Code OMoD</i>	08 01 12

<i>Symboles de danger</i>	--
<i>Mentions de danger</i>	EUH208

## Etiquetage (selon règlement (CE) CLP n°1272/2008)

### Notes particulières

Les données techniques fournies sont conformes à nos connaissances actuelles et sont le fruit d'expériences approfondies. Elles n'engagent cependant pas notre responsabilité dans l'application. Notre garantie n'est valable que pour la qualité du matériel livré. Pour tous les cas particuliers, il est prudent de procéder à des essais. De plus, il y a lieu de prendre en considération la date d'émission de la fiche technique et, au besoin, en demander une plus récente.