

# Socrylcolor Aqua Mastic

Mastic pour système anticarbonatation

Fiche technique 3.4.2.1.

## Description du produit

Le **Socrylcolor Aqua Mastic** est un mastic de remplissage élastique à base d'un polyacrylate aqueux. Ses caractéristiques sont une bonne adhérence sur des peintures de protection Socrylcolor, une facilité de mise en œuvre et une bonne aptitude au ponçage. Le produit est prêt à l'emploi.

## Domaine d'utilisation

Le **Socrylcolor Aqua Mastic** s'utilise comme masse à spatuler pour égaliser les pores et les inégalités jusqu'à 0,5 mm avant l'application d'une peinture de protection.

## Fonds

Le **Socrylcolor Aqua Mastic** s'applique sur tout support propre, ferme, sain et débarrassé des parties friables.

## Mode d'application

Le **Socrylcolor Aqua Mastic** s'applique avec une spatule en couche mince. En fonction des besoins et du domaine d'application (par exemple sur des éléments préfabriqués en béton), il y a possibilité de poncer après 4 à 6 heures. Le **Socrylcolor Aqua Mastic** s'applique, si nécessaire, entre la 1<sup>ère</sup> et la 2<sup>ème</sup> couche de Socrylcolor.

## Mise en œuvre

*Sur béton, propre et sec :*

- Appliquer une couche de Socrylcolor Aqua Fond dilué de 5 à 20% selon l'absorption des fonds
- Appliquer 1 à 2 passes de **Socrylcolor Aqua Mastic** dans les inégalités et les pores

Suite au verso

## Caractéristiques physiques

<i>Base du liant</i>	Polyacrylate
<i>Diluant</i>	Eau
<i>Dilution</i>	En fonction des besoins: 1-2 % d'eau
<i>Extrait sec</i>	75 %
<i>Poids spécifique</i>	g/cm <sup>3</sup>

<i>pH</i>	8
<i>Viscosité</i>	Pâteux
<i>Brillance (85°)</i>	--
<i>Teintage</i>	--

<i>Consommation</i>	Variable en fonction de la nature du support
<i>Séchage (20°C, 60 % HR)</i>	Hors poussière : 30 minutes Sec au toucher : 4 à 6 heures Recouvrable : après 4 à 6 heures Ponçable : 4 à 6 heures
<i>Compatibilité</i>	

<i>Nettoyage</i>	L'outillage se nettoie à l'eau, immédiatement après usage
<i>Emballage</i>	3 kg
<i>Stabilité de stockage</i>	12 mois en emballage hermétiquement fermé et non dilué. Conserver le produit à l'abri du gel.

<i>COV</i>	--
<i>RID/ADR</i>	--
<i>Code OMoD</i>	08 01 12

<i>Symboles de danger</i>	--
<i>Phrases de danger</i>	S2, S 23, S 24, S 51, S 62

## Etiquetage (selon directive 1999/45/CE)

## Notes particulières

Les données techniques fournies sont conformes à nos connaissances actuelles et sont le fruit d'expériences approfondies. Elles n'engagent cependant pas notre responsabilité dans l'application. Notre garantie n'est valable que pour la qualité du matériel livré. Pour tous les cas particuliers, il est prudent de procéder à des essais. De plus, il y a lieu de prendre en considération la date d'émission de la fiche technique et, au besoin, en demander une plus récente.