

Profil Nature

Dispersion **satinée** pour l'intérieur



Fiche technique 3.6.1.2.

Description du produit

La dispersion **satinée Profil Nature** est blanche, avec un bon pouvoir couvrant et une bonne résistance à l'abrasion, pour des travaux à l'intérieur (murs). Elle est composée d'au moins 95% de matières premières renouvelables ; elle est également exempte d'émissions de solvants (COV), d'amines et d'ammoniaque. Ses caractéristiques lui permettent d'obtenir la classification A selon les critères de l'étiquette environnementale.

Domaine d'utilisation

La dispersion **satinée Profil Nature** s'utilise sur tous types de fonds minéraux. Elle ne doit pas être appliquée sur des supports dont l'humidité est supérieure à 4% et sur d'anciens revêtements ou peintures à la chaux.

Fonds

La dispersion **satinée Profil Nature** s'applique sur plâtre, variovlies, ciment, mortier et ribages, propres et secs, de bonne cohésion et adhérence, préalablement imprégné si nécessaire avec du Socolprim aqua.

Sur d'anciennes peintures, on éliminera toute trace de poussière ou de graisse.

Remarque : avant de recouvrir par toute dispersion un fond peint avec la dispersion **Profil Nature** en teinte vive, il faut impérativement appliquer une couche d'Isolant aqua.

Mode d'application

La dispersion **satinée Profil Nature** s'applique au pinceau, rouleau, pistolet de type airless ou à basse pression.

Ne pas appliquer lorsque la température de l'air et du support sont inférieures à 5°C et l'humidité relative dans l'air supérieure à 85 %.

	Buses	Dilution	Pression
Pistolet pneumatique	2 – 2,2	5 – 10%	3 – 4 bars
Airmix, basse pression	0,3 – 0,4	5 %	70 bars
Airless	515/521/619/621	3 %	150 – 200 bars

Mise en œuvre

Sur support minéral brut non peint, sec (max 4% humidité), propre et stable :

- Appliquer 1 couche d'imprégnation Socolprim Aqua comme fixatif.
- Appliquer 2 couches de dispersion **satinée Profil Nature** .

Sur support peint, sec, mat, exempt de poussière et de graisse :

- Appliquer 2 couches de dispersion **satinée Profil Nature** .

Suite au verso

Caractéristiques physiques

Base du liant	Liant naturel
Diluant	Eau
Dilution	Prêt à l'emploi
Extrait sec	60 %
Poids spécifique	1.43 g/cm ³

pH	8,5
Viscosité	2.2 Poises à 20°C
Brillance (sur support non absorbant)	25 à 85° ; 5 à 60° selon norme EN 13 300
Lavabilité	Classe 2 selon norme EN 13 300
Opacité	Classe 2 selon norme EN 13 300
Teintage	Pâtes universelles max. 5 %

Consommation	Env. 160 g/m ² par couche, sur support lisse.
Séchage (20°C, 60 % HR)	Hors poussière : 30 minutes Sec au toucher : 1 heures Recouvrable : 6 à 8 heures
Compatibilité	Se mélange avec toutes les dispersions SOCOLMAT pour l'intérieur.

Nettoyage	L'outillage se nettoie à l'eau, immédiatement après usage.
Emballage	20 kg
Stabilité de stockage	12 mois en emballage hermétiquement fermé et non dilué. Conserver à l'abri du gel.

COV	0 %
RID/ADR	--
Code OMoD	08 01 12

Symboles de danger	--
Mentions de danger	--

Etiquetage (selon règlement (CE) CLP n°1272/2008)

Notes particulières

Les données techniques fournies sont conformes à nos connaissances actuelles et sont le fruit d'expériences approfondies. Elles n'engagent cependant pas notre responsabilité dans l'application. Notre garantie n'est valable que pour la qualité du matériel livré. Pour tous les cas particuliers, il est prudent de procéder à des essais. De plus, il y a lieu de prendre en considération la date d'émission de la fiche technique et, au besoin, en demander une plus récente.