Socolmat Confort

Dispersion blanche sans COV, mate, pour intérieur

Fiche technique 3.1.1.2.

Description du produit

La **Socolmat Confort** est une dispersion mate, blanche, pour intérieur. Elle est totalement exempte de solvants (COV), d'amines et d'ammoniaque. Ces caractéristiques la destinent tout particulièrement à un usage en milieu habité. Son pouvoir couvrant et son degré de blancheur sont de bonne qualité. Elle offre également un bon accrochage sur le plâtre. C'est un produit recommandé par MINERGIE-ECO®

Domaine d'utilisation

La qualité de la **Socolmat Confort** la destine à des travaux d'exigence moyenne tels que caves, cages d'ascenseur, parking et lieux publics. La **Socolmat Confort** n'est pas une peinture sans tension; il faut en tenir compte lors de son utilisation pour les plafonds.

Fonds

La **Socolmat Confort** s'utilise sur plâtre, ciment, mortier et ribages propres et secs, de bonne cohésion et adhésion, préalablement imprégnés si nécessaire.
NOUVEAU : grâce à ses bonnes propriétés d'accrochage, elle peut s'appliquer directement sur le plâtre.

Mode d'application

La **Socolmat Confort** s'applique au pinceau, rouleau, pistolet de type airless ou à basse pression.
Ne pas appliquer sur des supports dont l'humidité est supérieure à 4% et sur d'anciens revêtements à la chaux.

	Buses	Dilution	Pression
Pistolet pneumatique	2 – 2,2	3 – 5%	3 – 4 bars
Airmix,basse pression	0,3 – 0,4	3 %	70 bars
Airless	519/521/619/621	--	150 – 200 bars

Mise en œuvre

Sur ciment, béton, ribages neufs et secs, plâtre :

- Appliquer 2 couches de **Socolmat Confort**

Suite au verso

Genève - 022/301.46.46
Vevey - 021/921 09 92
Fribourg - 026 /465.15.08

FABRIQUE DE PEINTURES ET VERNIS
C.P. Rue du Lac 24 - 1020 RENENS 1
tél. : 021/637 0 637 fax : 021/637 0 630

Caractéristiques physiques

Base du liant	Copolymère PVA
Diluant	Eau
Dilution	Prêt à l'emploi
Extrait sec	60 %
Poids spécifique	1,480 g/cm^3

pH	8,7
Viscosité	1,7 dPas à 20°C
Brillance	Mat
Lavabilité	Classe 2 selon norme EN 13 300 – ISO 11998
Opacité	Classe 2 selon norme EN 13 300 – ISO 65043
Teintage	Avec les pâtes universelles (max. 5 %)

Consommation	Env. 170 g/m^2 par couche, sur support lisse.
Séchage (20°C, 60 % HR)	Hors poussière : env. 15 minutes Sec au toucher : env. 30 minutes Recouvrable : 2 heures
Compatibilité	

Nettoyage	L'outillage se nettoie à l'eau, immédiatement après usage
Emballage	20 kg
Stabilité de stockage	12 mois en emballage hermétiquement fermé et non dilué. Conserver le produit à l'abri du gel.

COV	0 %
RID/ADR	--
Code OMoD	08 01 12

Etiquetage (selon règlement (CE) CLP n°1272/2008)

Symboles de danger	--
Mentions de danger	--

Notes particulières

Les données techniques fournies sont conformes à nos connaissances actuelles et sont le fruit d'expériences approfondies. Elles n'engagent cependant pas notre responsabilité dans l'application. Notre garantie n'est valable que pour la qualité du matériel livré. Pour tous les cas particuliers, il est prudent de procéder à des essais. De plus, il y a lieu de prendre en considération la date d'émission de la fiche technique et, au besoin, en demander une plus récente.