

Socolin Louis XIII

Vernis satiné pour bois pour intérieur et extérieur

Fiche technique 2.2.1.4

Description du produit

Le **Socolin Louis XIII** est un vernis satiné pour bois à base de résine polyuréthane modifiée longue en huile. Sa résistance à l'eau est exceptionnelle. Il peut être utilisé à l'intérieur en incolore ou teinté et à l'extérieur uniquement en teinté. Il est spécialement prévu pour protéger et embellir le bois.

Domaine d'utilisation

Le **Socolin Louis XIII** est recommandé pour des travaux de finition sur bois à l'intérieur et à l'extérieur (uniquement en teinté).

Fonds

Le **Socolin Louis XIII** s'applique sur du bois préalablement traité par une imprégnation fongicide Socolène B2A 1631 ou Socolène Aqua 2631. Le bois ne doit pas dépasser 12% d'humidité.

Le film obtenu avec le vernis **Socolin Louis XIII** étant résistant, il faut éviter d'utiliser ce vernis sur des bois provenant d'arbres trop jeunes ou non conformes à la bonne règle. Dans ces cas, le vieillissement prématuré du bois, ses déformations anormales peuvent provoquer un décollement du film de vernis encore intact.

Mode d'application

Le **Socolin Louis XIII** s'applique au pinceau ou au pistolet.

Pour l'application au pinceau : diluer avec du white spirit

Pour l'application au pistolet : diluer avec du diluant synthétique N° 735

Attendre 6 heures entre l'application de chaque couche.

	Buses	Dilution	Pression
Pistolet pneumatique	1,4 à 1,6 mm	10 %	3 à 4 bars
Airmix, basse pression	0,2 à 0,3 mm	5 %	40 à 70 bars

Mise en œuvre

Sur bois imprimé (max 12 % d'humidité) :

- Appliquer 2 couches de **Socolin Louis XIII**

Sur bois brut (max 12 % d'humidité) :

- Appliquer une imprégnation Socolène B2A 1631 **ou** Socolène Aqua 2631
- Appliquer 2 couches de **Socolin Louis XIII**

Suite au verso

Caractéristiques physiques

Base du liant	Polyuréthane
Diluant	White spirit ou diluant synthétique N° 735
Extrait sec	
Poids spécifique	0,920 g/cm ³ (Incolore)

Viscosité	5.0 dPas à 20°C
Brillance (60°)	40
Teintage	6 teintes sont disponibles : Chêne clair, chêne moyen, chêne foncé, noyer, acajou et merisier.

Consommation	env. 100 g/m ² par couche, sur support lisse et non poreux
Séchage (20°C, 60 % HR)	Hors poussière : Sec au toucher : Recouvrable : après 7 heures
Compatibilité	Avec les vernis Socolin

Nettoyage	L'outillage se nettoie au white spirit
Emballage	850 ml, 5 lt
Stabilité stockage	1 année

COV	44 %
RID / ADR	--
Code OMoD	08 01 11

Symboles de danger	SGH02, SGH08
Mentions de danger	H226, H360D, H372, H412, EUH208

Etiquetage (selon règlement (CE) CLP n°1272/2008)

Notes particulières

Les données techniques fournies sont conformes à nos connaissances actuelles et sont le fruit d'expériences approfondies. Elles n'engagent cependant pas notre responsabilité dans l'application. Notre garantie n'est valable que pour la qualité du matériel livré. Pour tous les cas particuliers, il est prudent de procéder à des essais. De plus, il y a lieu de prendre en considération la date d'émission de la fiche technique et, au besoin, en demander une plus récente.