

W75 OF

Peinture acrylique mate à faible odeur
pour intérieur et extérieur

Fiche technique 3.3.3.2.

Description du produit

La peinture acrylique **W75 OF** est à base de résine vinylacrylate. Elle a la propriété de fixer et d'isoler les fonds. Son film, très résistant aux intempéries, est souple et élastique. Sa sensibilité à l'eau est nulle et sa résistance aux alcalis est supérieure à celle des dispersions en général. Son application est facile et son odeur faible rend le travail d'autant plus agréable.

Domaine d'utilisation

La peinture acrylique **W75 OF** est destinée à tous les travaux extérieurs de haute exigence. Elle est recommandée pour le traitement des façades, plafonds, locaux industriels, hospitaliers, etc.

Fonds

La peinture acrylique **W75 OF** est prévue pour le traitement des fonds suivants : béton, crépi, chaux, béton cellulaire, fond type Eternit® préalablement préparé, anciennes couches de dispersion, peinture minérale, peinture à la chaux, peintures synthétiques, plâtre. Les fonds doivent être propres, secs et en bon état.

Mode d'application

La peinture acrylique **W75 OF** s'applique au pinceau, rouleau et pistolet. Dans des conditions normales de température et d'humidité, attendre 24 heures entre l'application de chaque couche. Les taches de salpêtre et d'humidité ainsi que les rhabillages et masticages doivent être traités selon les méthodes habituelles.

	Buses	Dilution	Pression
Pistolet pneumatique	1,6 à 1,8 mm	15 %	4 à 5 bars
Airmix, basse pression	0,2 à 0,3 mm	5 %	70 bars
Airless	0,2 à 0,3 mm	3 %	120 bars

Mise en œuvre

Sur béton :

- Appliquer 1 couche de peinture acrylique **W75 OF** + 20% liant 75 OF
- Appliquer 1 à 2 couches de peinture acrylique **W75 OF**

Sur fond minéral :

- Appliquer 1 couche de peinture acrylique **W75 OF** + 20% liant 75 OF ou 15 - 30% diluant OF ou white spirit, suivant l'état du fond
- Appliquer 1 à 2 couches de peinture acrylique **W75 OF**

Suite au verso

Caractéristiques physiques

<i>Base du liant</i>	Vinylacrylate
<i>Diluant</i>	Diluant OF ou white spirit
<i>Dilution - Imprégnation - finition</i>	15 à 30 % 1 à 5 %
<i>Extrait sec</i>	57 %
<i>Poids spécifique</i>	1,250 g/cm ³

<i>Viscosité</i>	4,5 dPas à 20°C
<i>Brillance</i>	Mat
<i>Teintage</i>	Avec la gamme de teintes W75 ou avec les pâtes universelles habituelles (max. 5 %)

<i>Consommation</i>	Env. 160 - 200 g/m ² par couche, sur support lisse et non poreux
<i>Séchage (20°C, 60 % HR)</i>	Hors poussière : env. 30 minutes Sec au toucher : 1 à 2 heures Recouvrable : env. 12 heures
<i>Compatibilité</i>	

<i>Nettoyage</i>	L'outillage se nettoie au white spirit
<i>Remarque</i>	La peinture acrylique W75 OF existe aussi sablée (fiche technique 3.3.3.3.) comme fond d'accrochage pour crépis synthétique sur surface lisse
<i>Emballage</i>	5 kg, 20 kg
<i>Stabilité de stockage</i>	Se conserve 1 année dans les emballages d'origine bien fermés

<i>COV</i>	40 %
<i>RID/ADR</i>	--
<i>Code OMoD</i>	08 01 11

<i>Symboles de danger</i>	SGH02
<i>Mentions de danger</i>	H226, EUH066

Etiquetage (selon règlement (CE) CLP n°1272/2008)

Notes particulières

Les données techniques fournies sont conformes à nos connaissances actuelles et sont le fruit d'expériences approfondies. Elles n'engagent cependant pas notre responsabilité dans l'application. Notre garantie n'est valable que pour la qualité du matériel livré. Pour tous les cas particuliers, il est prudent de procéder à des essais. De plus, il y a lieu de prendre en considération la date d'émission de la fiche technique et, au besoin, en demander une plus récente.