

Socoldur OF

Peinture mate de finition



Fiche technique 3.3.1.2.

Description du produit

Le **Socoldur OF** est une peinture mate de faible tension, formulée sur la base d'une huile chaulée, pour les travaux à l'intérieur.

Son aspect absolument mat rend les reprises invisibles, même sur les plafonds à grande surface exposés à la lumière rasante.

L'odeur dégagée à l'application diminue avec le temps.

Domaine d'utilisation

Le **Socoldur OF** s'applique sur tous les types de fonds. Il peut être mis en œuvre aussi bien sur des supports neufs que sur des anciens fonds.

Le **Socoldur OF** ne doit pas être appliqué dans des endroits humides tels que salles de bain et cuisines.

Fonds

Le **Socoldur OF** s'utilise sur plâtre, placoplâtre, briques, béton, bois.

Mode d'application

Le **Socoldur OF** s'applique au pinceau, rouleau à poils courts, pistolet du type airless.

Application au pinceau ou rouleau : prêt à l'emploi

Application au pistolet airless : 5% maximum de Diluant OF ou de White spirit pour la 1^{ère} couche ; sans dilution pour la 2^{ème} couche.

	Buses	Dilution	Pression
Airless	519/521/619/621	--	150 – 200 bars

Mise en œuvre

Sur fonds neufs propres et secs et sur anciens fonds préalablement préparés :

- Appliquer 2 couches de **Socoldur OF**.

Sur plâtre, placoplâtre, fonds fortement absorbants ou fonds d'absorption irrégulière :

- Appliquer 1 couche de Socolprim aqua ou 1 couche de Liant 75.
- Appliquer 2 couches de **Socoldur OF**.

Suite au verso

Caractéristiques physiques

<i>Base du liant</i>	Huile chaulée
<i>Diluant</i>	Diluant OF
<i>Dilution - Imprégnation - finition</i>	5% de Diluant OF ou de White spirit Prêt à l'emploi
<i>Extrait sec</i>	70 %
<i>Poids spécifique</i>	1,430 g/cm ³

<i>pH</i>	--
<i>Viscosité</i>	5,0 Poises à 20°C
<i>Brillance (85°)</i>	1,0
<i>Teintage</i>	Pâtes universelles max. 3 %

<i>Consommation</i>	Env. 160 g/m ² par couche, sur support lisse et non poreux
<i>Séchage (20°C, 60 % HR, film de 30 μ (microns) d'épaisseur)</i>	Hors poussière : 60 minutes Sec au toucher : 2 heures Recouvrable : 6 heures
<i>Compatibilité</i>	

<i>Nettoyage</i>	L'outillage se nettoie avec du Diluant de nettoyage
<i>Emballage</i>	20 kg
<i>Stabilité de stockage</i>	

<i>COV</i>	25 %
<i>RID/ADR</i>	--
<i>Code OMoD</i>	08 01 11

<i>Symboles de danger</i>	--
<i>Mentions de danger</i>	EUH066

Etiquetage (selon règlement (CE) CLP n°1272/2008)

Notes particulières

Les données techniques fournies sont conformes à nos connaissances actuelles et sont le fruit d'expériences approfondies. Elles n'engagent cependant pas notre responsabilité dans l'application. Notre garantie n'est valable que pour la qualité du matériel livré. Pour tous les cas particuliers, il est prudent de procéder à des essais. De plus, il y a lieu de prendre en considération la date d'émission de la fiche technique et, au besoin, en demander une plus récente.